

Характеристика стали 03X13H9Д2ТМ.

Марка :	03X13H9Д2ТМ
Классификация :	Сталь конструкционная криогенная
Применение:	для изделий, эксплуатируемых при температурах от +20 до -253 град.
Зарубежные аналоги:	Нет данных

Химический состав в % стали 03X13H9Д2ТМ

C	Si	Mn	Ni	S	P	Cr	Mo	Ti	Cu
до 0.03	до 0.5	до 0.5	8 - 9	до 0.025	до 0.02	12 - 13	0.5 - 1	0.8 - 1.1	1.5 - 2