

Характеристика стали 20X14.

Марка :	20X14
Классификация :	Сталь конструкционная легированная
Применение:	Для изготовления горячекатаной и холодноотянутой проволоки, предназначенной для механизированной электродуговой наплавки.
Зарубежные аналоги:	Нет данных

Химический состав в % стали 20X14 ГОСТ 10543 - 98

C	Si	Mn	Ni	S	P	Cr
0.16 - 0.25	до 0.8	до 0.8	до 0.6	до 0.25	до 0.3	13 - 15