

Характеристика стали Х6Ф1.

Марка :	Х6Ф1
Классификация :	Сталь конструкционная легированная
Применение:	Для изготовления лемехов плугов
Зарубежные аналоги:	Нет данных

Химический состав в % стали Х6Ф1 ГОСТ 15891 - 70

С	Si	Mn	S	P	Cr	V
1.4 - 1.7	до 0.7	до 0.5	до 0.03	до 0.03	5.5 - 7	0.8 - 1.2

Твердость Х6Ф1 , ГОСТ 15891-70	НВ 10⁻¹ = 250 МПа
--------------------------------	-------------------------------------